

QUALIMASSA

CONTRAPISO



DESCRIÇÃO

- Argamassa pronta à base de cimento, areia, filler carbonático e aditivos especiais. Basta acrescentar água.
- Rápida, prática e econômica.

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

A data de fabricação encontra-se na lateral da embalagem. O prazo de validade será garantido somente se forem mantidas as condições de armazenamento indicadas.

UTILIZAÇÃO

Especialmente indicada para aplicação sobre piso de concreto (laje), como elemento regularizador, base para laminados, tintas, pastilhas e cerâmicas e reparos de contrapisos. Produto com excelente resistência à compressão.

CONSUMO

Para execução de contrapiso, um saco de 50 Kg rende, aproximadamente, 2,7 m² com espessura de 1 cm.

CUIDADOS

NO ARMAZENAMENTO

Os sacos devem ser armazenados íntegros, em local seco, arejado e protegido do vento, da chuva e umidade, sobre estrados e em pilhas de até 15 sacos de altura.

NO PREPARO

Para ensaio conforme NBR 13276/02, o tempo total de mistura na argamassadeira de laboratório deverá ser de 30 segundos.

Para aplicação, o tempo deverá ser definido em função do tipo e modelo da argamassadeira empregada.

NA APLICAÇÃO

- Siga as recomendações da norma 7200, da ABNT.
- Não esqueça de molhar a base de aplicação.
- Limpe bem a base antes da aplicação. Faça uma varredura de cimento e água e, em seguida, espalhe e desespene a Qualimassa Contrapiso.
- O excesso ou falta de água dificulta a aplicação. A consistência ideal é tipo farofa úmida.
- Usar o produto no máximo 90 minutos após a adição de água.
- A composição de Qualimassa Contrapiso foi testada e comprovada por pesquisas.
- Este produto conta com a experiência da Parex em produzir argamassas em vários países.
- Siga corretamente as instruções de uso.

PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.

Resistência à compressão axial com 9% de água 8 Mpa.

ATENÇÃO: Mantenha as embalagens bem fechadas, fora do alcance de crianças e animais. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, lave-os com muita água corrente e procure um médico imediatamente.

COMO PREPARAR

BASE



Limpe bem o local onde será executado o contrapiso (varrendo ou lavando).

DOSAGEM



Com equipamento:
4,5 litros para 50kg
Manualmente:
Adicione água até atingir a consistência de uma farofa úmida.

PREPARAÇÃO



Pode ser preparada manualmente ou com argamassadeiras. A consistência adequada é tipo farofa úmida.

APLICAÇÃO



Faça uma varredura de cimento e água e, em seguida, espalhe, compacte e desespene a Qualimassa Contrapiso, dando o acabamento desejado. Faça uma cura úmida durante 7 dias.

**Peso Líq.
50 kg**